



### EUROCEL MSK 6143

**Descrizione:**

Nastro maschera general purpose

**Dati tecnici:**

<b>Supporto:</b>	Carta impregnata bianca da 58g/m <sup>2</sup>
<b>Adesivo:</b>	gomma naturale secca e resine
<b>Spessore totale:</b>	0,120 mm
<b>Adesività su acciaio:</b>	4 N/25mm
<b>Carico a rottura:</b>	75 N/25mm
<b>Allungamento a rottura:</b>	8,5 %
<b>Resistenza alla temperatura:</b>	60°C ( 30 min )

**Applicazioni**

Nastro per mascherature generiche, indicato per tutti semplici lavori del settore edilizio e fai da te.

<b>Caratteristiche</b>	<b>Vantaggi</b>
Adesivo base gomma naturale secca e resine	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Buona adesività su superfici irregolari</li><li>➤ Performante con le vernici e pitture più diffuse</li><li>➤ Alla rimozione non lascia adesivo*</li></ul> <p><small>*entro le 36 h dall'applicazione</small></p>
Carta impregnata	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Facilmente conformabile</li><li>➤ Compatibile con le più diffuse vernici e pitture</li><li>➤ Rimovibile senza rotture</li><li>➤ Lacerabile a mano</li></ul>

*Shelf life ( durata ) e condizioni di stoccaggio prodotto : 12 mesi dall'acquisto, se adeguatamente conservato in luogo asciutto, a 23°C ed al 50% di U.R..*

SICAD SpA, Via Caduti della Liberazione, 57 21040 Uboldo (VA) - ITALY  
Tel.+39 02 96412.1; Fax +39 02 96412322 Uff. export; Fax +39 02 96780832 Uff. Commerciale Italia;  
E-mail: info@eurocel.it - www.eurocel.it - www.sicadeur.com - www.sicadgroup.com

I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicano alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad Spa declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed indiretti ed a d ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.